

ŽICE

► Jeklena žica

Izvedbe:

Vlečena žica s predpisano trdnostjo, mehko žarjena žica, pocinkana žica, žica za preoblikovanje v hladnem, vzmetna žica.

Dimenzijski razpon glede na namen uporabe:

- Vlečena žica s predpisano trdnostjo po EN 10016: 0,60 - 16 mm
- Mehko žarjena žica po EN 10016: 0,60 - 8 mm
- Pocinkana žica po EN 10016: 0,30 - 8 mm
- Žica za preoblikovanje v hladnem po EN 10263: 1,60 - 16 mm
- Vzmetna žica po EN 10218: 0,20 - 16 mm

Teža kolobarjev: 15 do 2.000 kg, ... oziroma po dogovoru z naročnikom.

Tolerance mer: h9, h11, po ISO 671, ... oziroma po dogovoru z naročnikom.

Žica vzmetna patentirana - trdnostni razred

Po standardu EN 10270-1

SL, SM, DM, SH, DH

Žica za preoblikovanje v hladnem - izvedbe obdelav žice

Po standardu EN 10263

+U+C	VLEČENO
+U+C+AC	VLEČENO + ŽARJENO
+AC+C	ŽARJENO + VLEČENO
+U+C+AC+LC	VLEČENO + ŽARJENO + VLEČENO
+AC+C+AC	ŽARJENO + VLEČENO + ŽARJENO
+AC+C+AC+LC	ŽARJENO + VLEČENO + ŽARJENO + VLEČENO

► Nerjavna jeklena žica

Izvedbe:

Vlečena žica s predpisano trdnostjo, žica za preoblikovanje v hladnem, žica za struženje, vzmetna žica.

Dimenzijski razpon glede na namen uporabe:

- Vlečena žica s predpisano trdnostjo po EN 10088 / EN 10218: 0,16 - 10 mm
- Žica za preoblikovanje v hladnem po EN 10263: 1,00 - 10 mm (1.4567, 1.4404, 1.4578, 1.4006)
- Vzmetna žica po EN 10088 / EN 10270-3: 0,20 - 10 mm (1.4310, 1.4401, 1.4571, 1.4568)

Teža kolobarjev: 15 do 2.000 kg... oziroma po dogovoru z naročnikom.

Tolerance mer: h9, h11, po ISO 671, ... oziroma po dogovoru z naročnikom.

► Pogoste oznake – kakovosti največkrat dobavljive žice

Nerjavna jeklena žica

EN oznaka jekla	W. Nr.
X6Cr17	1.4016
X12Cr13	1.4006
X20Cr13	1.4021
X30Cr13	1.4028
X39Cr13	1.4031
X12CrS13	1.4005
X46Cr13	1.4034
X17CrNi16-2	1.4057
X29CrS13	1.4029
X46CrS13	1.4035
X14CrMoS17	1.4104
X6CrMoS17	1.4105
X10CrNi18-8	1.4310
X5CrNi18-10	1.4301
X2CrNi18-9	1.4307
X2CrNi19-11	1.4306
X3CrNiCu18-9-4	1.4567
X6CrNiTi18-10	1.4541
X6CrNiNb18-10	1.4550
X8CrNiS18-9	1.4305
X6CrNiCuS18-9-2	1.4570
X5CrNiMo17-12-2-	1.4401
X6CrNiMoTi17-12-2-	1.4571
X7CrNiAl17-7	1.4568

Jeklena žica

EN oznaka jekla	W. Nr.
C4D	1.0300
C9D	1.0304
C10C	1.0214
C15E2C	1.1132
17B2	1.5502
20MnB4	1.5525
23MnB4	1.5535
35B2	1.5511
C35EC	1.1172
C45EC	1.1192
51CrV4	1.8159

